

DULUX														
DuSpec		FICHE DE DONNÉES												
INTERGRAIN UltraDeck Timber Oil						Fiche de données n° AUDW1285								
Code Produit : 552-94930														
APPROBATIONS														
Description														
Intergrain UltraDeck Timber Oil est une huile à base d'eau, à haute performance et naturellement pigmentée destinée aux boiseries de terrasses, encadrement de fenêtres, clôtures et mobilier de jardin. Formulée avec la technologie unique HydroGuard, Timber Oil permet d'obtenir une finition à faible lustre et haute durabilité, de mettre en valeur l'apparence de vos boiseries et de fournir une protection longue durée. Grâce à la technologie HydroGuard, Timber Oil a significativement surpassé les résultats des huiles conventionnelles en terme de durabilité, résistance aux UV et imperméabilité. Possède des propriétés anti moisissure et anti-champignons, Timber Oil rehausse le grain du bois et vieillit naturellement, sans risque de fissuration, d'apparition de cloques ou d'écaillage. Timber Oil a une odeur extrêmement faible, se lave à l'eau facilement et sèche rapidement, ce qui permet l'application de deux couches en une seule journée.														
Caractéristiques						Avantages								
À base d'eau Légèrement pigmenté Résistant à l'eau						Séchage rapide et nettoyage facile Rehausse l'apparence du bois Bonne durabilité et résistance aux UV								
Utilisation														
Utiliser sur tous* les bois extérieurs y compris les terrasses, decks, le mobilier de jardin, encadrement de fenêtre, clôtures et balustrades. * « Spotted Gum » <i>Corymbia (eucalyptus)</i> possède une forte concentration en huile qui peut continuer à s'écouler après exposition initiale aux intempéries. Pour de meilleurs résultats sur « Spotted Gum » <i>Corymbia (eucalyptus)</i> utiliser Intergrain Nature's Timber Oil.														
Résistance														
Au climat :		Formulé pour un usage extérieur				Au sel :		bonne						
À la chaleur :		jusqu'à 70°. Les températures plus élevées provoqueront le ramollissement du film de surface				À l'eau :		Bonne résistance						
Au solvant :		Bonne				À l'Abrasion :		modérée						
À l'acide :		Bonne				Aux alcalins :		acceptable						
Propriétés standard et données d'application														
Niveau de brillance :		Faible								Diluant :	Ne pas diluer			
Indicateur de niveau de brillance :		5	10	20	30	40	50	60	70	85	100	X	Couverture :	12.0 m ² /L
Solides volumes :		21.0								Composante :	1			
Couleur :		Naturelle								Toxicité :	Le film sec n'est pas toxique			
Nombre de couches :		2 à 3								Niveau C.O.V. :	< 30g/L			
Épaisseur couche humide :		83 µm recommandé								Séchage au toucher :	1 heure			
Épaisseur couche sèche :		18 µm recommandé												
Nouvelle couche :		4 heures												
Méthode d'application :		Pulvérisateur, Pistolet, Pinceau, tampon												

Fiche de données:	Intergrain UltraDeck		
DuSpec fiche de données:	AUDW1285	Page	1
Numéro d'émission:	21.0	Date d'émission	28.11.2010

DULUX

DuSpec

FICHE DE DONNÉES

INTERGRAIN UltraDeck Timber Oil

Fiche de données n° AUDW01285

Application

Préparation de la surface

Bois neuf nu :

Exposer le bois aux intempéries pendant 4-6 semaines jusqu'à ce que l'écoulement des tannins et huiles ait cessé. Une fois cette période écoulée, nettoyez le bois avec Intergrain Reviva en respectant attentivement les instructions de l'étiquette.

Bois déjà peint, teint ou huilé :

Toutes les peintures et enduits recouvrant la surface doivent être soigneusement enlevés jusqu'à obtention du bois brut. En ce qui concerne les enduits précédemment huilés ou teints qui ne recouvrent pas totalement la surface, nettoyez le bois avec Intergrain Reviva en respectant attentivement les instructions de l'étiquette.

Bois exposé aux intempéries, affecté par la moisissure ou grisé :

Pour des meilleurs résultats, poncer le bois jusqu'à obtention d'une surface nette. Éliminer la poussière de ponçage et nettoyer le bois avec Intergrain Reviva en suivant attentivement les instructions de l'étiquette.

Nettoyer tous les bois avec Intergrain Reviva Timber Cleaner (Nettoyant ravivant pour bois) en suivant les instructions d'utilisation. S'assurer que la surface est propre et que le bois est parfaitement sec.

Tester si la surface est prête pour revêtement en aspergeant le bois d'eau. Si l'eau perle à la surface, application à nouveau Reviva. Si l'eau est absorbée par le bois, il est prêt pour revêtement.

Dans les zones humides et tropicales où la moisissure est susceptible d'apparaître, les bois/boiseries neufs et propres doivent être traités avec "Intergrain TSS Timber Sterilising Solution" (Solution Intergrain stérilisante du bois - TSS) avant revêtement. Attendre 24 heures après l'application de TSS avant d'appliquer le revêtement.

Les trous de clous et défauts de surface doivent être bouchés/réparés avec "Intergrain Woodblend Wood Filler" (Mélange bois/pâte à bois Intergrain) après application de la première couche de Timber Oil.

APPLICATION

Ne pas appliquer au rouleau.

Mélanger vigoureusement avant et pendant l'utilisation avec un bâtonnet mélangeur plat. Ne pas diluer.

Si votre projet exige plusieurs pots de Timber Oil, mélanger les différents pots dans un contenant plus grand pour obtenir une couleur uniforme.

Appliquer DEUX couches de Timber Oil à l'aide d'un pinceau de bonne qualité à poils synthétiques ou en pure soie, ou d'un tampon applicateur ou d'un pulvérisateur (HVLP ou sans air).

TROIS couches seront nécessaires dans des conditions extrêmes, comme par exemple une exposition en plein soleil, autour des piscines et zones humides ou si le bois est poreux.

Lorsqu'appliqué selon les instructions, le revêtement aura une apparence opaque qui deviendra transparente au séchage. Ne pas être pinceau tant que le produit n'est pas devenu totalement transparent, ne pas passer le pinceau en étirant le produit ni appliquer une couche trop fine ; une couche d'une épaisseur insuffisante compromettra les résultats et la longévité.

En cas de vaporisation, appliquer immédiatement le produit en sens inverse pour assurer une finition uniforme.

Appliquer le long des bordures, y compris les bords et veines d'extrémité.

Si nécessaire, poncer légèrement entre les couches afin de supprimer toute surface granuleuse.

En cas d'utilisation de Timber Oil avec UltraGrip, NE PAS poncer entre les couches.

ENTRETIEN

Il est nécessaire de passer à nouveau du produit aux premiers signes de sécheresse ou perte de couleur.

Nettoyer soigneusement le bois avec Reviva et appliquer Timber Oil en suivant les instructions d'application.

Fiche de données:	Intergrain UltraDeck		
DuSpec fiche de données:	AUDW1285	Page	2
Numéro d'émission:	21.0	Date d'émission	28.11.2010

DULUX	
DuSpec	FICHE DE DONNÉES
INTERGRAIN UltraDeck Timber Oil	Fiche de données n° AUDW01285
Remarques	
<p>COUVERTURE Bois tendre : 10 à 12 m²/L Bois dur : 12-14 m²/L</p> <p>Remarque : « Spotted Gum » <i>Corymbia (eucalyptus)</i> a une forte teneur en huile qui peut continuer s'écouler suite à l'exposition initiale aux intempéries. Pour de meilleurs résultats sur « Spotted Gum » <i>Corymbia (eucalyptus)</i> utiliser Intergrain Nature's Timber Oil.</p> <p>FINI ANTIDÉRAPANT Un fini antidérapant peut être obtenu en appliquant 2 couches de Timber Oil, contenant 5% d'UltraGrip chacune.</p> <p>Lorsque l'UltraGrip est ajouté, le niveau de lustre ou de brillant du revêtement peut être inférieur aux résultats habituels.</p> <p>Lorsque vous utilisez UltraGrip ne pas poncer entre les couches.</p> <p>Afin d'éviter tout débordement retirer 500 ml de produit du pot avant d'ajouter UltraGrip. Pendant que vous mélangez, ajouter l'UltraGrip lentement pour éviter de produire de la poussière. Mélanger vigoureusement avec un bâtonnet mélangeur. Rajouter le produit mis de côté dans le pot au fur et à mesure de l'utilisation du mélange. Mélanger vigoureusement. Mélanger régulièrement pendant utilisation.</p> <p>TAUX ANTIDÉRAPANT Lorsque le mode d'application est respecté on obtient les taux antidérapant suivants : Test AS/NZS 4586-2004 classification antidérapante des matière pour surface piétonnes. Annexe A : Test pendulaire = classe X Annexe D : HUILE – rampe mouillée (Évaluation antidérapant de Groupe R12</p>	
Santé et Sécurité	
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) 21104	Mesures de précaution : Assurer une ventilation suffisante. En cas d'utilisation du produit à l'intérieur, maintenir les fenêtres et les portes ouvertes pendant l'utilisation et le séchage.
Effets sur la santé : PREMIERS SOINS : contacter un médecin ou le centre antipoison. INGESTION : boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin. YEUX : rincer abondamment les yeux pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. PEAU: retirer le vêtement contaminé et nettoyer la peau soigneusement avec de l'eau.	Inflammabilité : Produit ininflammable
EPI (Équipement de Protection Individuelle) Porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, porter un respirateur à cartouche vapeur/particules.	Stockage : Garder hors de portée des enfants
Élimination: Ne pas déverser dans les égouts. S'il reste du produit après utilisation, l'étaler sur du papier journal, laisser sécher puis jeter avec les déchets ménagers. Les pots/conteneurs vides doivent rester ouverts dans un lieu aéré pour sécher. Quant complètement secs, les pots/conteneurs peuvent être recyclés dans le circuit de recyclage acier. Le circuit de recyclage des pots/conteneurs vides peut varier en fonction des autorités locales. Vérifier auprès des autorités locales de votre ville les procédures de recyclage.	
En cas d'urgence appeler le: 1 800 033 111	

Fiche de données:	Intergrain UltraDeck		
DuSpec fiche de données:	AUDW1285	Page	3
Numéro d'émission:	21.0	Date d'émission	28.11.2010

DULUX			
DuSpec		FICHE DE DONNÉES	
INTERGRAIN UltraDeck Timber Oil		Fiche de données n° AUDW01285	
Précautions et limitations			
Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 10° ou supérieures à 30°, ou si de la pluie ou une forte humidité est anticipée dans les 4 heures suivant l'application.			
Ne pas appliquer les surfaces chaudes ou exposées directement au soleil l'application sera plus difficile, une mauvaise adhésion et des cloques pourraient se produire.			
Dans des conditions froides ou humides laisser sécher plus longuement entre les couches.			
Transport et stockage			
Pack A :	552-94930	Poids	11.0 Kg – 4.5kg – 1.1Kg
Disponible en	1 Litres – 4 Litres – 10 Litre	Dangereux	Non applicable
N° UN	Non applicable	Classe produit	
Classe de conditionnement	Non applicable		

Renonciation:

Dulux et toute autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par toute département de "Orica Consumer Products" en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "Orica Consumer Products". Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "Orica Consumer Products" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.

Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 99 004 117 828. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 99 004 117 828

Fiche de données:	Intergrain UltraDeck		
DuSpec fiche de données:	AUDW1285	Page	4
Numéro d'émission:	21.0	Date d'émission	28.11.2010